

AQUA-STOP W[®]
MONUMENT BB 29-46

Színmélyítő- és impregnálószer téglá, bontott téglá felületekre

Jellemzők:

Szilán/sziloxán alapú, szilikonlakkot tartalmazó oldószeres ápolószer, mely a porló felületet is erősíti és szennytaszítóvá teszi.

Külső megjelenés	<i>színtelen, opálos</i>
Hatóanyag-tartalom	<i>kb. 11 s%</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 0,99 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>> 38°C</i>

A **MONUMENT BB 29-46** téglák, bontott téglák színének elmélyítésére, impregnálására szolgál. Felhordás után a levegő nedvességtartalmával, vagy a felület pórusaiban lévő vízzel reagál alkohol felszabadulása mellett.

- *Behatoló képessége jó*
- *Alkáliakkal szemben igen ellenálló*
- *Felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul*
- *Száradás közben nem ragad*
- *Enyhén nedves felületeken is hatásos*

A szer egyik hatóanyaga szilikongyanta, mely jelentősen csökkenti az építőanyag kapilláris úton történő vízfelszívó képességét.

A szer másik hatóanyaga szilikonlakk, mely optikailag élénkíti a felület színét. Használatával az új téglá nem fakul ki, a bontott téglá pedig visszanyeri élénk színét, mintha új lenne.

A pórusokat, kapillárisokat eltömítheti, ennél fogva csökkenhet a felület légzőképessége! **(Ez igaz minden kereskedelmi forgalomba kerülő színelénkítő termékre – pl. a Funcosil AS-re is!!!)**

Oldószerre érzékeny anyagokat (nikecell, hungarocell, bitumen, stb.) tartalmazó felületekre vagy azok szomszédságában **NEM** alkalmazható!

Alkalmazás:

A **MONUMENT BB 29-46** kiválóan alkalmas a téglafelületek színének élénkítésére, a felületének erősítésére és impregnálására egyaránt.

Használatával az új téglá nem fakul ki, a bontott, régi téglá pedig visszanyeri élénk színét, mintha új lenne.

Használatával megakadályozhatjuk a salétromosodást, sókivirágzást, csökkentjük a téli sózás okozta károsodásokat úgy, hogy közben a felület légzőképes marad.

Szennytaszító hatása miatt beltéren is jól alkalmazható erősen igénybe vett felületeken (iskolák, tornatermek, előadótermek, stb.)

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Tárolás:

A **MONUMENT BB 29-46** eredeti, zárt edényben 0-30 °C között legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan. Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet, melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni.

Felbontás után az anyagot hermetikusan lezárva kell tárolni, mert az anyag a levegő nedvességtartalmával reakcióba lép.

Felhasználás:

Felület előkészítése:

A felületnek kifogástalan állapotban kell lennie. Az építési hiányosságokat, hibákat, mint pl. a repedéseket, a repedezett fugákat, hibás csatlakozásokat, a felszálló- és higroszkópikus nedvességet előzőleg meg kell szüntetni. Biztosítani kell, hogy a víz és a benne oldott károsító sók ne juthassanak a hidrofóbizált réteg mögé, mert az fagykárokat, lepattogzást, salétromkiválást okozhat.

A **MONUMENT BB 29-46** felhordása előtt a felületet meg kell tisztítani a ráakódott koszrétegtől és károsanyag lerakódásoktól, sókivirágzástól, algától és mohától. A tisztításhoz válassza ki a legmegfelelőbb terméket a **DRY-CLEANING®** tisztítószer családjunkból.

Kivitelezés:

A **MONUMENT BB 29-46**-ot hígítás nélkül kell felhasználni. Ráfolyatással, vagy nagycseppes permetezéssel (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben kell felhordani. A második réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)!

Teddy-hengert NE használjon, mert azzal nem lehet az egyenletes felhordást biztosítani, így foltossá válhat a felület!

Egy felületegységre annyi anyagot kell felvinni, amennyit csak be tud szívni, így két rétegben kell telíteni a felület kapilláris rendszerét. A be nem szívódó anyagot vissza kell törölni!

A kezelendő felületnek szemre száraznak kell lennie!

Kiadósság:

tégla felület:	0,5-0,8 liter/m ²
klinker:	0,2-0,4 liter/m ²
nagyon porózus, bontott tégl:	1-1,2 liter/m ²
mészhomoktégla, sima:	min. 0,5 liter/m ²
mészhomoktégla, rusztikus:	min 0,7 liter/m ²

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést (1-2 m²-en). Így számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük pl. a kívánatos anyagmennyiséget vagy a szer hatékonyságát.

Fontos: *Felhordás előtt gondosan takarja le az ablakokat, illetve a nem szívóképes felületeket, ugyanis a termék olyan gyorsan köt, hogy csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet eltávolítani. Amennyiben, ha üvegre fröccsen, úgy azt szappanos vízzel, vagy ha szükséges oldószerrel azonnal mossa le. Meglévő polisztirol belső hőszigetelések és oldószerre érzékeny épületrészek, mint pl. bitumen, bitumenes tetőszigetelések stb. esetében nem szabad felhasználni, mert oldhatja azokat!*

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Felhasználási hőmérséklet: 10-30 °C. 10 °C alatt a kémiai reakció lelassul, így a védőhatás kialakulása 1-2 hétig is eltarthat!

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Osztály	Kategória	Expozíciós út	H-kód
Célszervi toxicitás (STOT) (ismétlődő expozíció)	2.		H 373
Célszervi toxicitás (STOT) (egyszeri expozíció)	3. (Légúti irritáció)		H 335
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	1.		H 318
Bőrmarás/bőrirritáció	2.		H 315
Akut toxicitás	4.	inhalatív/gőz	H 332
Tűzveszélyes folyadékok	2.		H 225
Aspirációs toxicitás	1.		H 304
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.	2.		H 411