

AQUA-STOP W[®]
MONUMENT FT 38-10

Nagyhatású impregnálószer terméskövekre

Jellemzők:

Szilán/sziloxán alapú oldószeres szilikon.

Külső megjelenés	<i>színtelen, opálos</i>
Hatóanyag-tartalom	<i>kb. 7 s%</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 0,8 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>>38 °C</i>

A **MONUMENT FT 38-10** ásványi és erősen lúgos (alkalikus) felületek általános célú impregnálására szolgál. Felhordás után a levegő nedvességtartalmával, vagy a felület pórusaiban lévő vízzel reagál alkohol felszabadulása mellett.

- *Behatoló képessége jó*
- *Alkáliakkal szemben igen ellenálló*
- *Felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul*
- *Száradás közben nem ragad*
- *Nedves felületeken is hatásos*

A **MONUMENT FT 38-10** hatóanyaga jelentősen csökkenti az építőanyag kapilláris úton történő vízfelszívó képességét, de a pórusokat, kapillárisokat nem tömíti el. Ennél fogva csekély vagy alig észrevehető, mérhető az építőanyag légzésében bekövetkezett változás.

Alkalmazás:

A **MONUMENT FT 38-10** kiváló vízlepergető, impregnáló szer. Sokféle ásványi felületre ajánljuk, de különösen alkalmas ásványi alapú természetes kövekre (pl. mésztartalmú kövek, gránit, homokkő, stb.). Oldószerre érzékeny anyagokat (nikecell, hungarocell, bitumen, stb.) tartalmazó felületekre vagy azok szomszédságában NEM alkalmazható!

Tárolás:

A **MONUMENT FT 38-10** eredeti, zárt edényben 0-30 °C között legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottn. Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet, melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni. Felbontás után az anyagot hermetikusan lezárva kell tárolni, mert az anyag a levegő nedvességtartalmával reakcióba lép.

Felhasználás:**Felület előkészítése:**

A felületnek kifogástalan állapotban kell lennie. Az építési hiányosságokat, hibákat, mint pl. a repedéseket, a repedezett fugákat, hibás csatlakozásokat, a felszálló- és higroszkópikus nedvességet előzőleg meg kell szüntetni. Biztosítani kell, hogy a víz és a benne oldott károsító sók ne juthassanak a hidrofobizált réteg mögé, mert az fagykárokat, lepattogzást, salétromkiválást okozhat. A **MONUMENT FT 38-10** felhordása előtt a

felületet meg kell tisztítani a ráakódott koszrétegtől és káros anyag lerakódásoktól, sókivirágzástól, algától és mohától.

A tisztításhoz válassza ki a legmegfelelőbb terméket a **DRY-CLEANING®** tisztítószer családjából.

Kivitelezés:

A **MONUMENT FT 38-10**-et ajánlatos ráfolyatással, vagy nagycseppes permetezéssel (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre felhordani legalább két rétegben. A következő réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)! A megfelelő mennyiség a felület szívóképességétől függ.

Teddy-hengert NE használjon, mert azzal nem lehet az egyenletes felhordást biztosítani, így foltossá válhat a felület!

Egy felületegységre annyi anyagot kell felvinni, amennyit csak be tud szívni, így két rétegben kell telíteni a felület kapilláris rendszerét. A be nem szívódó anyagot vissza kell törölni!

A kezelendő felületnek szemre száraznak kell lennie!

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést (1-2 m²-en). Így számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük, pl. a kívánatos anyagmennyiséget vagy a szer hatékonyságát.

Fontos: *Felhordás előtt gondosan takarja le az ablakokat, illetve a nem szívóképes felületeket, ugyanis a termék olyan gyorsan köt, hogy csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet eltávolítani.*

Amennyiben, ha üvegre fröccsen, úgy azt szappanos vízzel, vagy ha szükséges, oldószerrel azonnal mossa le.

Meglévő polisztirolos külső/belső hőszigetelések és oldószerre érzékeny épületrészek, mint pl. bitumen, bitumenes tetőszigetelések stb. esetében nem szabad felhasználni, mert oldhatja azokat!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Felhasználási hőmérséklet: 10-30 °C.

10 °C alatt a kémiai reakció lelassul, így a védőhatás kialakulása 1-2 hétig is eltarthat!

Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ, melyre nézve az alábbi táblázatban irányszámok találhatóak, melyek csak tájékoztató jellegűek:

Anyag megnevezése	Felhasználandó mennyiség (liter/m ² /2 réteg)
Gránit	0,10 – 0,20
Puha mészkő	0,30 – 0,50
Mészhomokkő	0,40 – 0,70
Kemény mészkő	0,20 – 0,30
Terméskő	0,05 – 1,20

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Asp. Tox. 1	Aspirációs veszély,	1. veszélyességi kategória
Flam. Liq. 2	Tűzveszélyes folyadékok,	2. veszélyességi kategória
Flam. Liq. 3	Tűzveszélyes folyadékok,	3. veszélyességi kategória
Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció,	2. veszélyességi kategória
STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció,	3. veszélyességi kategória
Aquatic chron. 2	Vízi környezetre veszélyes krónikus,	2. veszélyességi kategória

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.