

**AQUA-STOP W<sup>®</sup>**  
**MÉLYALAPOZÓ - WALL PRIMER**  
Mélyalapozószer falfestékek alá

**Jellemzők:**

Szilán/sziloxán alapú, oldószermentes, vizes emulzió.

Külső megjelenés	<i>fehér, tejszerű</i>
Hatóanyag tartalom	<i>kb. 5 s%</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 0,99 g/cm<sup>3</sup></i>
pH	<i>Kb. 7</i>

- behatoló képessége jó
- alkáliakkal szemben igen ellenálló
- felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul
- a festékeknek kiváló tapadást biztosít
- környezetbarát
- vizes bázisú

A **WALL PRIMER** emulzió hidrolízisre képes stabilizált szilán/sziloxán keveréket tartalmaz. A hidrolízis a felületre való felhordás és a felületbe történő behatolás után következik be, ami felbontja az emulziót. Az emulzió felbomlásakor alkohol szabadul fel és az emulzió szilikongyantává alakul át.

A **WALL PRIMER** jelentősen csökkenti az építőanyag későbbi „sókivirágzását”, salétromosodását, de a pórusokat, kapillárisokat nem tömíti el.

**Alkalmazás:**

A **WALL PRIMER** kiválóan alkalmazható vakolt-, vagy betonfelületekre mélyalapozóként műanyag diszperziót tartalmazó festékek, emulziós festékek, szilikon festékek, szilikongyantát tartalmazó festékek, szilikátfestékek alá a felhordásuk előtt. A kezelést követő 24 óra után fessük le a lealapozott felületet.

**Tárolás:**

A **WALL PRIMER** eredeti, zárt edényben 0-30 °C között legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan. A tapasztalatok szerint azonban akár 3 évig is tárolható minőségromlás nélkül.

A tárolás során felszíni krémesedés jelentkezhet, de ez nem irreverzibilis folyamat, azaz rövid idejű rázás, vagy keverés után ismét homogén, tulajdonságaiban meg nem változott anyagot kapunk.

A **WALL PRIMER** kis mennyiségű konzerváló szert tartalmaz a mikroorganizmusok és gombák ellen.

**Felhasználás:**

A **WALL PRIMER**-t ajánlatos ráfolyatással, vagy nagycseppes permetezéssel (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben felhordani. A második réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)!

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki, a kívánatos anyagmennyiséget is.

Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ (kb. 0,4 – 0,6 liter/m<sup>2</sup>/2 réteg).

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést!

Így számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük, pl. a kívánatos anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát.

Mivel a **WALL PRIMER** nedvesítő szert tartalmaz, ezért egy esetleges újbóli kezelést is minden további nehézség nélkül elvégezhetünk.

**Vigyázat:** *Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!*

**Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!**

Amennyiben már valamikor, valamivel kezelte a felületet, akkor nem biztos, hogy azt a hatást éri el vele, amit szeretne!

**Biztonsági intézkedések:**

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Eye Dam. 1;	H318.....: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	1. kategória; Súlyos szemkárosodást okoz.
Acute Tox. 4;	H302 ....: Akut toxicitás	4. kategória; Lenyelve ártalmatlan.
Eye Dam. 1;	H318.....: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	1. kategória; Súlyos szemkárosodást okoz.
Skin Sens. 1B;	H317 ..: A bőr szenzibilizálása	1B kategória; Allergiás bőrreakciót válthat ki.